



Sediul social:
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
Internet: www.soceram.ro
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



SUCURSALA DOICESTI
Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,
Doicesti, jud. Dambovita
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vanzari): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

CEMROM AGREGATE NATURALE DE
BALASTIERA 0-1 mm
Sistem de atestare 2+

CE 20

Nr.1- NISIP 0-1mm

NB 1870

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **CEMROM AGREGATE NATURALE DE BALASTIERĂ 0-1 mm**
- Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată:
Agreate pentru mortare, utilizate la clădiri, drumuri (șosele) și alte lucrări de construcții civile.
- Fabricant: **S.C. SOCERAM S.A.**
 - Sediul: Loc. Câmpina, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Jud. Prahova, Tel. 0244 337 817, 0244 375 077; Fax. 0244 375 789
 - Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Aleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița, Tel. 0245 227 321; Fax. 0245 227 322
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **Sistem 2+**
- Standard armonizat: **SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004**
- Organism certificat: **S.C. QUALITY-CERT S.A. BUCUREȘTI Nr: NB 1870**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată			Specificația tehnică armonizată
Clasa de granulozitate d/D (mm)	0/1			SR EN 13139:2003 & SR EN 13139:2003/AC:2004
Granulozitate - treceri(%) prin sitele: 2D; 1,4D; D	100	95-100	85-99	
Masa volumică reală - determinată după uscare în etuvă (Mg/m ³)	2,60			
Puritate: Conținut de particule fine (categoria)	Categoria 2			
Puritate: Calitatea părților fine - Echivalent de nisip (%)	Min. 91,5			
Conținut de cloruri (%)	0,003			
Sulfatți solubili în acid (categoria)	AS _{0,2}			
Sulf total (categoria)	1%S			
Constituenți care reduc (alterează) timpul de priză și rezistența: Conținut de materii organice - humus (culoare)	Agregat lipsit de materiale organice. Mai deschis decât soluția etalon			
Absorbția apei (%)	1,1			
Reacție alcalii-silice	NPD			
Descriere petrografică	Nisip silicios: Cuarțite preponderent (80%) Menilite (13%) Gresie muscovitică (7%)			

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Doicesti 15.08.2023

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Director, Daniel Măhirta





NB 1870

S.C. SOCERAM S.A.
SUCURSALA DOICESTI
STR. ALEEA SINAI, Nr.16, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel.: 0245 227 321, Fax: 0245 227 322

20

NB 1870-CPR-1408

Nr.1

SR EN 13139:2003
SR EN 13139:2003/AC:2004

CEMROM AGREGATE NATURALE DE BALASTIERĂ 0-1 mm

Aggregate pentru mortare, utilizate la clădiri, drumuri (șosele) și alte lucrări de construcții civile.

Caracteristici esențiale	Performanța declarată		
Clasa de granulozitate d/D (mm)	0/1		
Granulozitate - treceri(%) prin sitele: 2D; 1,4D; D	100	95-100	85-99
Masa volumică reală - determinată după uscare în etuvă (Mg/m ³)	2,60		
Puritate: Conținut de particule fine (categoria)	Categoria 2		
Puritate: Calitatea părților fine - Echivalent de nisip (%)	Min. 91,5		
Conținut de cloruri (%)	0,003		
Sulfatați solubili în acid (categoria)	AS _{0,2}		
Sulf total (categoria)	1%S		
Constituenți care reduc (alterează) timpul de priză și rezistența: Conținut de materii organice - humus (culoare)	Agregat lipsit de materiale organice. Mai deschis decât soluția etalon		
Absorbția apei (%)	1,1		
Reacție alcalii-silice	NPD		
Descriere petrografică	Nisip silicios: Cuarțite preponderent (80%) Menilite (13%) Gresie muscovitică (7%)		