

Sediul social:

Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,

Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova

Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789

E-mail: office@soceram.ro

Internet: [www.soceram.ro](http://www.soceram.ro)

CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013

## SUCURSALA DOICESTI


Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,

Doicesti, jud. Dambovita

Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322

Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414

E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro



## MORTAT PENTRU TENCUIRE – TINCI CS II conform SR EN 998 – 1 :2016

Director,  
 Daniel Mohirța



### 1. GENERALITATI

Mortar uscat, de culoare gri, cu permeabilitate ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tencuielilor fine. Se utilizeaza pentru finisarea tencuielilor tradiționale și pentru executarea de tencuieli fine la exterior și interior.

### 2. DOMENIU DE APLICARE

Produs pe bază de:

- ciment
- var
- agregate minerale
- aditivi specifici produsului.

Este folosit pentru finisajul tencuielilor de interior se aplica înaintea gleturilor sau zugrăvelilor. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează sau umezește adecvat. Este indicat a se utiliza la pereti, plafoane, stalpi si pereti despartitori. Nu se aplica pe suporturi din lemn, gipscarton, metal, plastic.

### 3. MOD DE APLICARE

Suprafața ce urmează să fie finisată se umezește bine cu apă. Produsul va fi aplicat pe suprafața materialului umedă, fără bălțire de apă. La 20 kg se amestecă omogen cca. 5 - 6 litri de apă curată. Se lasă în repaus 5 – 10 minute după care se amestecă energic. Produsul se aplica pe suprafețe tencuite intarite cel puțin 28 de zile. Suprafața trebuie să fie rezistentă, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduri sfărâmițoase, săruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator.

### 4. DATE TEHNICE

- Suprafață fină
- Aderență ridicată
- Prelucrare ușoară
- Tempertaura aer/ suport la punere in opera: min. 5°C – max. 30°C
- Permeabilitate la vapori
- Pentru grosimi între 3 și 10 mm

### 5. CONDITII DE MANIPULARE SITRANSPORT

În vederea transportului, paleții trebuie foarte bine anorați pentru prevenirea deplasării. Manipularea se face cu utilaje de ridicat adecvate greutateii, asigurându-se că:

- nu se realizează contacte între accesoriile de manipulare și ambalaj, ce ar conduce la deteriorarea acestuia.
- nu sunt supuse la șocuri ce ar conduce la deteriorarea ambalajului.

Transportul se realizează cu mijloace de transport ce asigură protecție la intemperii.

## 6. CONDITII DE DEPOZITARE

In spatii uscate, pe palet de lemn, in ambalajul original si nedeteriorat, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de depozitare.

Intocmit,  
Ing. Denisa Miu

