



producător materiale de construcții
SOCERAM



Sediul social:

Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
Internet: www.soceram.ro
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



SUCURSALA DOICESTI

Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,
Doicesti, jud. Dambovita
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vanzari): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

FISA TEHNICA
Nr. 4

DUROTHERM BC 300x240x238E
Sistem de atestare: 2+
SR EN 771-1+A1:2015

CE 07
NB 1870

Cod unic de identificare: DUROTHERM BC 300x240x238E

Descriere produs: Element de zidărie din argilă arsă: Categoria I; P; 300x240x238

Utilizarea: Pentru constructii, pentru aplicatii structurale si/sau nestructurale sub toate formele de ziduri, inclusiv zidarie cu pereti simpli sau dubli, pereti despartitori, ziduri de sustinere si ziduri utilizate la subsol.

Fabricant: S.C. SOCERAM S.A., SUCURSALA DOICESTI, str. Aleea Sinaia, nr.124, jud. Dambovita Tel. 0245 227 321 Fax: 0245 227 322 e-mail: office@soceram.ro

Sistemul de evaluare și verificare:	Sistem 2+
Dimensiuni (mm): lungime	300
Lățime	240
Înălțime	238
Clasa de toleranță	T1/R1
Volum de goluri [%]	max. 55
Rezistența medie la compresiune (N/mm²)	min.10
Reacție la foc	Euroclasa A1
Permeabilitate la vapori de apă	u=5/10
Densitate aparentă în stare uscată (kg/m³)	aprox. 724
Densitate absolută în stare uscată (kg/m³)	aprox. 1902
Aderența – rezistența inițială de forfecare(N/mm²)	0.26
Ambalare - buc/palet	64
Cantitate-buc/m³	58.36

Nr. crt.	Denumire/ dimensiuni	Buc/ palet	Buc/ mc	Nr. buc/mp zid grosime	
				240	300
1	300x240x238E	64	58.36	13	16

- Utilizarea produsului să se faca conform domeniului de aplicarea al standardului de produs.
- Căramida se transporta înfoliată,pe un singur nivel.
- Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care să nu conducă la deteriorarea acestora.

Intocmit,
Sef Laborator - RSMC
Ing.Denisa Miu

