



producator materiale de constructii
SOCERAM



Sediul social:
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Postal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
Internet: www.soceram.ro
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



SUCURSALA DOICESTI

Adresa: Str. Alea Sinaia, Nr.16,
Doicești, jud. Dambovită
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01-MZ-BCA

Mortar pentru zidărie MZ

Sistem de atestare 2+

Pagina: 1 din 2



1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Mortar pentru zidărie MZ – BCA**

(mortare industriale performante pentru zidărie, mortar pentru strat subțire)

2. Utilizarea preconizată: **La pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori.**

3. Fabricant: **S.C. SOCERAM S.A.**

Sediu: Loc. Câmpina, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Jud. Prahova, Tel. 0244 337 817, 0244 375 077;

Fax. 0244 375 789

Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Alea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița, Tel. 0245 227 321;

Fax. 0245 227 322

4. Reprezentant autorizat: neaplicabil

5. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: **Sistem 2+**

6. Standard armonizat: **SR EN 998-2:2016**

Organism notificat: **RIMA SIMPEX – OC; Nr. de identificare: NB 2028**

7. Performanța declarată:



Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Rezistența la compresiune (N/mm ²)	Min. 2,5	SR EN 998-2:2016
Clasa	M 2,5	
Rezistența de aderență la forfecare (N/mm ²)	Min. 0,3	
Conductivitate termică (w/mK)	Max. 0.600	
Durabilitatea (rezistența la îngheț-dezgheț)		
-pierdere de masă (%)	Max. 1.5	
-pierdere de rezistență (%)	Max. 4.5	
Absorbție de apă [kg/(m ² min ^{0.5})]	Max. 0,50	
Permeabilitate la vapori de apă (μ)	5/20	
Densitate aparentă în stare uscată (kg/m ³)	1500±50	
Substanțe periculoase	NPD	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu **Regulamentul (UE) nr. 305/2011**, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director, Daniel MOHIRTA

Semnătura:

Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Alea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița

Data: 11.11.2025





S.C. SOCERAM S.A.

Sediu: Loc. Câmpina, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Jud. Prahova,

Tel. 0244 337 817, 0244 375 077; Fax. 0244 375 789

Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Aleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița,

Tel. 0245 227 321; Fax. 0245 227 322

2028- CPR - 1156
01-MZ-BCA

SR EN 998-2:2016

Mortar pentru zidărie MZ – BCA

(mortare industriale performante pentru zidărie, mortar pentru strat subțire)

Rezistența la compresiune (N/mm ²)	Min. 2,5
Clasa	M 2,5
Rezistența de aderență la forfecare (N/mm ²)	Min. 0,3
Conductivitate termică (w/mK)	Max. 0.600
Durabilitatea (rezistența la îngheț dezgheț)	
-pierdere de masă (%)	Max.1.5
-pierdere de rezistență(%)	Max. 4.5
Absorbție de apă [kg/(m ² min ^{0.5})]	Max. 0,50
Permeabilitate la vapori de apă (μ)	5/20
Densitate aparentă în stare uscată (kg/m ³)	1500±50
Substanțe periculoase	NPD