



Sediul social:

Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
EUID : ROONRC.J2013001948293
CIF: RO 346757; ORC: J2013001948293



SUCURSALA DOICEȘTI

Adresa: Str. Alleea Sinaia, Nr.16,
Doicești, jud. Dambovită
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

CEMROM AGREGATE DE
BALASTIERA 4-8 mm



Nr.17/30.04.2026

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **CEMROM AGREGATE DE BALASTIERĂ 4-8 mm**
2. Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată:
Agregate utilizate pentru cladiri, drumuri si alte lucrari de inginerie civila
3. Fabricant: **S.C. SOCERAM S.A.**
 - **Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Alleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița, Tel. 0245 227 321; Fax. 0245 227 322**
4. Sistemul de evaluare: **Sistem 2+**
5. Standard armonizat: **SR EN 12620+A1:2008**
6. Organism certificat: **RINA SIMTEX-OC; NB 2028**
7. Performanta declarata:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată			Specificația tehnică armonizată
Clasa de granulozitate d/D (mm)	4-8			SR EN 12620+A1:2008
Granulozitate - treceri(%) prin sitele: 8D; 5.6D; 4D	100	95-100	85-99	
Masa volumică in vrac(%)	1.55			
Coeficient de forma	Aprox. 15			
Coeficient de aplatizare	Aprox . 12			
Conținut de cloruri solubile in apa (%)	Aprox 0,007			
Sulfați solubili în apa (%)	Aprox. 0.210			
Sulf total (categoria)	1%S			
Conținut de materii organice - humus (culoare)	NEGATIV			
Coeficient de Absorbția a apei (%)	Aprox. 0.9			
Porozitate intergranulara (%)	Aprox. 41%			
Densitatea dupa uscare (Mg/m³)	Aprox. 2.55			
Descriere petrografică	Gresii – 60% Gresii calcaroase – 20% Microconglomerate – 5% Gresii cuarțitice si cuarțite – 10% Dolomite – 5%			

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Doicești 30.04.2026

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Director, Daniel Mohirta





NB 2028

S.C. SOCERAM S.A.
SUCURSALA DOICESTI
STR. ALEEA SINAIA, Nr.16, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel.: 0245 227 321, Fax: 0245 227 322

26

NB 2028 – CRP - 1165

Nr.17/30.04.2026

SR EN 12620+A1:2008

CEMROM AGREGATE DE BALASTIERĂ 4-8 mm

Agregate utilizate pentru cladiri, drumuri si alte lucrari de inginerie civila

Caracteristici esențiale	Performanța declarată			Specificația tehnică armonizată
Clasa de granulozitate d/D (mm)	4-8			SR EN 12620+A1:2008
Granulozitate - treceri(%) prin sitele: 8D; 5.6D; 4D	100	95-100	85-99	
Masa volumică în vrac(%)	1.55			
Coeficient de forma	Aprox. 15			
Coeficient de aplatizare	Aprox . 12			
Conținut de cloruri solubile în apa (%)	Aprox 0,007			
Sulfați solubili în apa (%)	Aprox. 0.210			
Sulf total (categoria)	1%S			
Conținut de materii organice - humus (culoare)	NEGATIV			
Coeficient de Absorbția a apei (%)	Aprox. 0.9			
Porozitate intergranulara (%)	Aprox. 41%			
Densitatea după uscare (Mg/m³)	Aprox. 2.55			
Descriere petrografică	Gresii – 60% Gresii calcaroase – 20% Microconglomerate – 5% Gresii cuarțitice și cuarțite – 10% Dolomite – 5%			