producator materiale de construcții
SOCERAM

Sediul social:
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
EUID : ROONRC.J2013001948293
CIF: RO 346757; ORC: J2013001948293

SUCURSALA DOICESTI
Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,
Doicesti, jud. Dambovita
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

CEMROM AGREGATE DE BALASTIERA 8-16 mm

CE 26

Nr.16/30.04.2026

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **CEMROM AGREGATE DE BALASTIERĂ 8-16 mm**
2. Utilizarea preconizată a produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată: **Agregate pentru amestecuri nelegate sau legate hidraulic utilizate pentru drumuri si alte lucrari de inginerie civila**
3. Fabricant: **S.C. SOCERAM S.A.**
   - **Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Aleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița, Tel. 0245 227 321;**

Fax. 0245 227 322

4. Sistemul de evaluare; **Sistem 2+**
5. Standard armonizat: **SR EN 13242:2002+A1:2007 (SR EN 13242+A1:2008)**
6. Organism certificat: **RINA SIMTEX-OC; NB 2028**
7. Performanta declarata:

Caracteristici esenţiale	Performanţa declarată			Specificaţia tehnică armonizată
Clasa de granulozitate d/D (mm)	8-16			SR EN 13242 : 2002 + A1 : 2007 (SR EN 13242 + A1 : 2008)
Granulozitate treceri(%) prin sitele: 16D; 11.2D; 8D	100	95-100	85-99	
Masa volumică in vrac(%)	1.58			
Coeficient de forma	Aprox. 23			
Coeficient de aplatizare	Aprox . 20			
Conţinut de cloruri solubile in apa (%)	Aprox 0,007			
Sulfaţi solubili în apa (%)	Aprox. 0.211			
Sulf total (categoria)	1%S			
Conţinut de materii organice - humus (culoare)	NEGATIV			
Coeficient de Absorbţia a apei (%)	Aprox. 0.6			
Porozitate intergranulara (%)	Aprox. 41			
Densitatea dupa uscare (Mg/m^3)	Aprox. 2.62			
Determinarea rezistentei la sfaramare (%)	25			
Determinarea rezistentei la uzura (%)	16			
Rezistenta la sulfat de magneziu (%)	5			
Descriere petrografică	Gresii – 60% Gresii calcaroase – 20% Microconglomerate – 5% Gresii cuartitice si cuartite – 10% Dolomite – 5%			

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Director, Daniel Mohirta

Doicesti 30.04.2026

SOCIETATEA COMERCIALA SOCERAM S.A. ROMANIA

CE

NB 2028

S.C. SOCERAM S.A.
SUCURSALA DOICESTI
STR. ALEEA SINAIA, Nr.16, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
Tel.: 0245 227 321, Fax: 0245 227 322

26

NB 2028 – CRP - 1173

Nr.16/30.04.2026

SR EN 13242:2002+A1:2007 (SR EN 13242+A1:2008)

CEMROM AGREGATE DE BALASTIERĂ 8-16 mm

Agregate pentru amestecuri nelegate sau legate hidraulic utilizate pentru drumuri si alte lucrari de inginerie civila

Caracteristici esenţiale	Performanţa declarată			Specificaţia tehnică armonizată
Clasa de granulozitate d/D (mm)	8-16			SR EN 13242 : 2002 + A1 : 2007 (SR EN 13242 + A1 : 2008)
Granulozitate treceri(%) prin sitele: 16D; 11.2D; 8D	100	95-100	85-99	
Masa volumică in vrac(%)	1.58			
Coeficient de forma	Aprox. 23			
Coeficient de aplatizare	Aprox . 20			
Conţinut de cloruri solubile in apa (%)	Aprox 0,007			
Sulfaţi solubili în apa (%)	Aprox. 0.211			
Sulf total (categoria)	1%S			
Conţinut de materii organice - humus (culoare)	NEGATIV			
Coeficient de Absorbţia a apei (%)	Aprox. 0.6			
Porozitate intergranulara (%)	Aprox. 41			
Densitatea dupa uscare (Mg/m^3)	Aprox. 2.62			
Determinarea rezistentei la sfaramare (%)	25			
Determinarea rezistentei la uzura (%)	16			
Rezistenta la sulfat de magneziu (%)	5			
Descriere petrografică	Gresii – 60% Gresii calcaroase – 20% Microconglomerate – 5% Gresii cuartitice si cuartite – 10% Dolomite – 5%			